

Code norm

NOCNSF-BALLET

Normblad: 1 / 5

March, 2012

NORMEN

BALLETVLOER



Deze norm is aangenomen door de Nationale Norm Commissie 353076 Sportvloeren. Deze norm is opgesteld door werkgroep 2 "binnensportvloeren" ressorterend onder deze commissie.

Deze norm is gebruiksgebonden. Voorts zijn van toepassing al die maatgevende materiaaltechnische normen die constructiegebonden zijn.

Sporttechnische normen

Eigenschappen

Algemeen

- de vloer dient volledig dragend op de onderbouw te worden aangebracht
- de aansluiting aan de wanden dient waterkerend te zijn

Testmethode: CN/C1.1

Hoogteligging

- in de vloer mogen geen grotere hoogteliggingafwijkingen dan 10 mm ten opzichte van de gemiddelde hoogteligging voorkomen

Testmethode: CN/C2.1

Vlakheid

- oneffenheden van meer dan 3 mm mogen in de sportvloer niet voorkomen
- scherpe overgangen (zgn. drempels) mogen niet voorkomen

Testmethode: EN 13036-7

Verticale vervorming

≤ 5 mm

Testmethode: N/F2.4

Code norm

NOCNSF-BALLET

Normblad: 2 / 5

March, 2012

NORMEN

BALLETVLOER



Eigenschappen

Schokabsorptie

50 - 70%

Testmethode: N/F1.3

Energierestitutie

$\geq 40\%$

Testmethode: N/F4.4

Stroefheid

droog 0,6 - 0,8

Testmethode: EN 14837

Glijvermogen

0,1 - 0,3

Testmethode: N/F6.1

Glans

$\leq 15\%$

Testmethode: ISO 2813

Oppervlaktehardheid

85 - 98°

Testmethode: N/F11.1

Code norm

NOCNSF-BALLET

Normblad: 3 / 5

March, 2012

NORMEN

BALLETVLOER



Eigenschappen

Oppervlaktetextuur

fijn, gepolijst, gesloten

Testmethode: N/F12.1

Oppervlaktekleur

egaal of zeer licht gemêleerd

Testmethode: N/F13.1

Druksterkte

$\geq 6 \text{ N/mm}^2$

Testmethode: N/S1.1

Slagsterkte

$\geq 12 \text{ Nm}$

Testmethode: EN 1517

Duurbelastingsbestendigheid

> 20 etmalen

onbeschadigd

Testmethode: N/V2.1

Slijtage

$\leq 15 \text{ o/oo}$

Testmethode: ISO 5470-1

Code norm

NOCNSF-BALLET

Normblad: 4 / 5

March, 2012

NORMEN

BALLETVLOER



Eigenschappen

Brandbestendigheid

zwaar ontvlambaar

Testmethode: DIN 51960

Uniformiteit

(toleranties t.o.v. gemiddelde waarden)

constructieopbouw geen

constructiesamenstelling geen

oppervlaktetextuur geen

oppervlaktekleur geen

oppervlakte hardheid +/- 5°

schokabsorptie +/- 5% (absoluut)

stroefheid +/- 0,1

glijvermogen +/- 0,1

Testmethode: CN/C1.2

Duurzaamheid

> 5 jaar

Testmethode: N/C0.3

Code norm

NOCNSF-BALLET

Normblad: 5 / 5

March, 2012

NORMEN

BALLETVLOER



Conditities

Klimaat

+10°C - +50°C

-15°C

alle eigenschappen dienen aan de normen te voldoen
de volgende eigenschappen dienen aan de norm te beantwoorden:

- druksterkte
- slagsterkte

Testmethode: N/C0.1

Gebruik

continu

alle eigenschappen dienen aan de normen te voldoen

Testmethode: N/C0.2