

Code norm

NOCNSF-NCS2-15

Normblad: 1 / 3

October, 2005

NORMEN

STREETHOCKEYVELD

Wedstrijd en Training



Deze norm is aangenomen door de Nationale Norm Commissie 353076 Sportvloeren. Deze norm is opgesteld door werkgroep 4 "mineralen" ressorterend onder deze commissie.

Deze sporttechnische norm is gebruiksgebonden. Voorts zijn van toepassing al die maatgevende materiaaltechnische normen die constructiegebonden zijn.

Sporttechnische normen

Eigenschappen

Algemeen

- het speelveld dient uitgevoerd te worden in één en dezelfde constructie
- de toplaag dient uniform over het gehele oppervlak te zijn
- de constructie dient uniform in opbouw en samenstelling te zijn
- de constructieopbouw dient aaneengesloten te zijn
- de sportvloer dient volledig dragend op de onderbouw te worden aangebracht
- in het oppervlak dienen geen open naden voor te komen
- de belijning behoort duidelijk contrasterend met het veld, egaal van kleur en strak te zijn

Testmethode: CN/C1.1

Hoogteligging

- indien er sprake is van een afschot, dan mag dit alleen via een vloeiend verlopend profiel worden aangebracht
- een maximaal afschot van 100 mm over de halve breedte van het veld is nog juist acceptabel
- een maximale afwijking van 10 mm ten opzichte van de gemiddelde hoogteligging in een lengteraai is nog juist acceptabel

Testmethode: CN/C2.1

Vlakheid

- een maximale oneffenheid van 3 mm is nog juist toegestaan
- scherpe overgangen (zgn. drempels) zijn niet toegestaan

Testmethode: EN 13036-7

Stabiliteit

spanning

40 (0,1 N/mm²)

≥ 40 (0,1 N/mm²/mm)

Testmethode: N/F2.6

. COPYRIGHT NOC*NSF

Code norm	NORMEN	
. COPYRIGHT NOC*NSF		

Code norm

NOCNSF-NCS2-15

Normblad: 2 / 3

October, 2005

NORMEN

STREETHOCKEYVELD

Wedstrijd en Training



Eigenschappen

Stroefheid

0,5 - 0,8

Testmethode: EN 14837

Glans

$\leq 15\%$

Testmethode: ISO 2813

Oppervlaktehardheid

$> 95^\circ$

Testmethode: N/F11.1

Oppervlakte textuur

fijn, gepolijst, gesloten

Testmethode: N/F12.1

Oppervlakte kleur

egaal of zeer licht gemêleerd

Testmethode: N/F13.1

Druksterkte

$\geq 4 \text{ N/mm}^2$

Testmethode: N/S2.1

Slagsterkte

$\geq 8 \text{ Nm}$

Testmethode: EN 1517

Brandbestendigheid

zwaar ontvlambaar

Testmethode: DIN 51960

. COPYRIGHT NOC*NSF

Code norm	NORMEN	
. COPYRIGHT NOC*NSF		

Code norm

NOCNSF-NCS2-15

Normblad: 3 / 3

October, 2005

NORMEN

STREETHOCKEYVELD

Wedstrijd en Training



Eigenschappen

Uniformiteit

(toleranties t.o.v. gemiddelde waarden)

constructieopbouw	geen
constructiesamenstelling	geen
oppervlaktetextuur	geen
oppervlaktekleur	geen
oppervlaktehardheid	+/- 5°
stroefheid	+/- 0,1

Testmethode: CN/C1.2

Duurzaamheid

≥ 5 jaar

Testmethode: N/C0.3

Conditie

Klimaat

bij een temperatuur van +0°C tot +40°C en onder droge en natte omstandigheid	alle eigenschappen dienen aan de normen te voldoen
bij een temperatuur van -5°C tot -0°C en onder droge omstandigheid	alle eigenschappen dienen aan de normen te voldoen

Testmethode: N/C0.1

Gebruik

continu	alle eigenschappen dienen aan de normen te voldoen
---------	--

Testmethode: N/C0.2